Platinum double heavy Quick *(AUTOMIX)*

Super hydrofiele hoog visceus basis afdrukmateriaal

Platinum double heavy quick is een **super hydrofiel, hoog visceus basis afdrukmateriaal** dat bestaat uit extra
hardende vinyl siliconen.
Platinum double heavy kan in combinatie met het super hydrofiele correctie afdrukmateriaal, Platinum double quick light (*sneldrogend),* dienen als de ideale basis voor de twee fasen dubbele afdruktechniek.

Platinum double heavy quick heeft erg sterke hydrofiele eigenschappen en is bruikbaar op vochtige tandoppervlaktes en levert een betere reproductie. Dit super hydrofiele basis afdrukmateriaal voldoet aan de iso 4823 (2000), type 1 (heavy-bodied cosistency) standaarden

Laden van afdrukpistool

Laad het apparaat met het AUTOMIX VEILIGHEIDSPATROON en breng de Mengtip aan.
Om het gemixte materiaal aan te brengen op de plaat dient men het afdrukpistool met twee handen te bedienen.

Afdruk maken

Breng het materiaal aan op de plaat. Doe de plaat binnen **1:30 minuten** (verwerkingstijd bij 23°C of 74°F) na het aanbrengen van **Platinum double heavy quick** in de mond. Hou het materiaal op de plaats voor tenminste **2 minuten**.

> **Opmerking:**
> Bewaar de gebruikte patronen met de mengtip. **Hergebruik de patroon dop niet.** Het hersluiten van het patroon met de dop kan onbedoelde vermenging veroorzaken en daardoor voortijdige verharding.

Uitgieten

De afdruk moet worden bewaard op kamertempateruur (max. 25 °C). Wacht tenminste 30 minuten na het uitnemen van de afdruk uit de mond voor de afdruk uitgegoten kann worden. Andere tijdsbeperkingen zijn er niet.

Galvanisering

Alle afdrukken kunnen worden verkoperd of verziverd.

Desinfectie

Afdrukken kunnen worden gedesinfecteerd met standaard desinfectievloeistoffen.

Bewaren

Bewaar het product niet boven de 25 °C (78 °F).

> **Extra opmerkingen:**
> Gebruik geen standaard (condensatie typen) siliconen afdrukmateriaal.
> Latex handschoenen kunnen de uithardingstijd beïnvloeden.

CE

Dental Tecno benelux BV
Tel: 0318 769072 | info@dentaltecno.nl